

各種床材の下地別接着剤早見表

■ビニル床タイル

床 材 区 分	品 名	継目処理の 方法	施工時の下地条件				施工後の条件	
			吸水性のある下地		吸水性の 少ない下地 (木質系下地等)	吸水性の ない下地 (金属系下地等)*1	事務椅子、キャスター付ベッド、 スイング式電動ベッド などを使用し、荷重のかかった キャスターが一定の範囲で ねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、 配膳車やハンドリフト、 自動搬送車やフォークリフトなど キャスターの往來の激しい場所。
			一般工法	耐湿工法				
			乾燥した下地 (改装下地) グレードI (水分指標8%以下)	湿気のおそれのある下地 グレードIIa (水分指標8~10%)				
コンポジションタイル KT	マ チ コ V	—	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、 エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーS
	コ ー デ ラ	—						
	フェイソールブルス	—						
	リ フ ラ イ ブ	—						
	グラノーブル	—						
	ク レ イ ロ	—						
	リ ノ テ ス タ	—						
	ヴィ ア ー レ	—	エコAR600					
	スレートスクエア	—						
	モ ク リ ン	—						
	モクリン 梃 目	—						
	ビ エ ス タ	—						
ス ト レ イ ン	—							
フ リ ー タ イ ル	—	エポグレーST、USセメント	エポグレーST、USセメント	エポグレーST、USセメント	エポグレーST、USセメント	エポグレーST、USセメント	エポグレーS *2	
N S タ イ ル	—	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーS	
複 層 ビニル床タイル FT	M S プ レ ー ン	—	エコAR600	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、 エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーS
	MSフレッシュ	—						
	ロイヤルウッド	—						
	ロイヤルストーン (ロイヤルストーン/スグレ)	—						
	ロイヤルストーン (ロイヤルストーン/ノス)	—			USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	—
	イークリンNW-EX	—						
	フリータイル S	—	エポグレーST、USセメント	エポグレーST、USセメント	エポグレーST、USセメント	エポグレーST、USセメント	エポグレーST、USセメント	エポグレーS *2
単層ビニル床タイル TT	S G タ イ ル	—	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	—	—
置敷きビニル床タイル FOA	ルースレイタイル	—	エコGAセメント	—	エコGAセメント	エコGAセメント		
薄型置敷きビニル床タイル FOB	LAYフローリング	—	LAYセメント		LAYセメント	LAYセメント		

■ビニル床シート

単 層 ビ ニ ル 床 シ ー ト TS	ヒトエ グランザ	溶接棒 or 裏ジョイントシールド	エコAR600	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、 エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーS				
	ヒトエ ファイン	溶接棒 or 裏ジョイントシールド											
複 層 ビ ニ ル 床 シ ー ト FS	フロアリューム プレーンエンボス	溶接棒											
	NSシート NS800	溶接棒											
	70アリューム プレーンNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド											
	70アリューム マーブ&NW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド											
	70アリューム ソイル&NW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド											
	70アリューム ナッチ&NW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド											
	70アリューム フレー&NW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド											
	70アリューム ラティ&NW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド											
	マ チ ュ ア N W	裏スーパーシーム縫 or 溶接棒 or 裏ジョイントシールド											
	NSシート NS4400 アクアトレッド	溶接棒 or 裏NSシール											
	ノンワックスリューム&NW	裏スーパーシーム縫 or 溶接棒 or 裏ジョイントシールド											
	消臭NSTワレ&NW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド	エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、US200							エポグレーST、USセメント、 東り低臭USセメント、US200			エポグレーS

※下地のグレードについては515頁をご参照下さい。

■ビニル床シート

床 材 区 分	品 名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件		
			吸水性のある下地		吸水性の少ない下地 (木質系下地等)	吸水性のない下地 (金属系下地等) ^{※1}	事務椅子、キャスター付ベッド、スイング式電動ベッドなどを使用し、荷重のかかったキャスターが一定の範囲でねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、配膳車やハンドリフト、自動搬送車やフォークリフトなどキャスターの往來の激しい場所。	
			一般工法	耐湿工法					
複 層 ビ ニ ル 床 シ ー ト FS ^{※3}	耐業スーパーKシート	東りエポキシパテ or 溶接棒	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	耐業スーパーKシート エセラ	溶接棒	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	NS550連続ガーデント	溶接棒	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	ニュースタンロード	東りエポキシパテ or 溶接棒	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	オベリウム	溶接棒	エポグレーS	エポグレーS	—	エポグレーS	エポグレーS	エポグレーS	
	帯電防止フロアリューム	溶接棒	エポグレーST	エポグレーS	—	エポグレーST	エポグレーS	エポグレーS	
発泡複層ビニル床シート HS ^{※3}	アースリューム	溶接棒	USセメント、エポグレーST+ 導電エポグレー	USセメント、エポグレーS+ 導電エポグレー	USセメント、エポグレーST+ 導電エポグレー	USセメント、エポグレーST+ 導電エポグレー	USセメント、エポグレーS+ 導電エポグレー	エポグレーS+ 導電エポグレー	
	アリーナフィット	溶接棒	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	ホスピリウムNW	溶接棒 or 割リジョイントシールド	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	S F フ ロ ア N W	溶接棒 or 割リジョイントシールド	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	N S フ ラ ッ テ ィ	溶接棒	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	NSリアルデザインNW	溶接棒	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
ク ッ シ ョ ン フ ロ ア KS	ファクトリウム	溶接棒	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	
	バスナルティ	溶接棒 or バスナシールSS	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	
	ラバナ	東りシーム液 or バスナシールSS	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	
	ケアセーフNW	溶接棒 or 割リジョイントシールド	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	ニュークリネスシート	東りシーム液	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	C F シ ー ト - H	東りシーム液	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
下 地 用 シ ー ト ^{※4}	アパルマシオン707	東りシーム液	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	C F シ ー ト - S D	東りシーム液	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	C F シ ー ト - P	東りシーム液	エポグレーST	エポグレーST	—	エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS	
	バスナフロレ	溶接棒 or バスナシールSS	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	
	バスナリアルデザイン	溶接棒 or バスナシールSS	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	
	アンダーレイシート	—	—	—	—	—	—	—	

■その他

下 地 用 シ ー ト ^{※4}	アンダーレイシート (上 下 共)	—	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	—
	NSアンダーレイシート (上下共) ^{※5}	—		USセメント	USセメント	USセメント	
	タイルカーベット用 アンダーレイシート	—	エコAR600	USセメント	USセメント、エポグレーST、 エコAR600	USセメント、エポグレーST	
ラ バ ー タ イ ル 多機能プリントタイル	プラウト・プラウトF	—	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS
	シガハードプラスNW	—	USセメント、エポグレーST	USセメント、エポグレーST	USセメント、エポグレーST	USセメント、エポグレーST	USセメント、エポグレーST
視 覚 障 が い 者 誘 導 用 ビ ニ ル 床 タ イ ル	カ ス タ ム SGタイル (受)	アロンアルファ ^{※7}	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	—
	床暖房対応接着剤 ^{※6}	—	エポグレーS、 USセメント	—	エポグレーS、 USセメント	—	

- ※1:金属下地の場合は、防錆処理下地が基本となります。
※2:フリータイル、フリータイルSの耐動荷重性が必要な下地への施工は、直貼りのみ可。
※3:デザイン貼りをする場合は、耐湿工法用接着剤をご使用下さい。
※4:当シートに重ね貼りを行う際は、シート上・下両面に吸水性のない下地用接着剤をご使用下さい。
※5:NSシート専用アンダーレイシートです。(NS4400アクアトレッド、NSフラッティ、消臭NSTワレNW除く)
※6:使用できる床材には制約がありますのでご注意ください。
※7:周囲がビニル床シートの場合は、ビニル床シートとカスタムSGタイルの目地部にアロンアルファを充填して下さい。
※8:小面積で下地合板に継ぎ目がなく、かつ、コンクリート・モルタル等との取り合いもない部位では、従来通りエコAR600もご使用いただけます。
- (注1) 垂直面への施工は巾木糊を使用して下さい。但し、ラバータイルはCRセメントをご使用下さい。
(注2) 吸水性のない下地への施工は、溶剤や水分が吸収されず接着不良をおこす事があります。施工作業では、溶剤や水分をできるだけ揮散させたり、接着剤の塗布量を減らすなどの配慮が必要です。
なお重ね貼りには、接着剤はエポグレーST又は、USセメントが適しています。
(事前にワックスは除去、凹凸は補修、軟質な床材上への硬質な床材の重ね貼りは不可)
(注3) 水のかかる可能性のある環境(トイレ、厨房など)で使用される場合は、耐湿工法を採用し、さらに、端部は東りNSシールでシールします。
(注4) 土間床、新築のデッキプレート下地には、耐湿工法を採用して下さい。
(注5) 複層ビニル床タイルの冬期施工ではエポグレーST又は、USセメントをご使用下さい。
(注6) 東り アンダーレイシート下地かつ、重量物や車輪のしごきによる局部荷重がかかる場合の継目処理には、東り ジョイントシールドは使用できません。

■繊維床材

品 名	グリッパ 工法	直貼工法(全面接着工法)						
		施工時の下地条件			垂直面 (立上り)	重ね貼り ^{※9}	仮設施工 ^{※10}	半屋外 コンクリート 下地
		吸水性のある下地		吸水性の少ない下地				
ロールカーベット ^{※11} O. I. C.	可	エコAR600	—	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ
	不可	エコAR600	エポグレーST	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ
タイルカーベット ファブテックタイル	不可	エコGAセメント	—	エコGAセメント	エコGAセメント	巾木糊	エコGAセメント	置敷き又は GASプレー
	不可	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	不可	不可	不可
ハノークカーベット	不可	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	不可	不可	不可
	不可	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレーST、 USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	不可	不可	不可

- ※9:ビニル床材への重ね貼りを想定しています。(但し、ワックス除去・凹凸補修が済んでいる事を条件とします。)
※10:一時的に床材を使用するための工法又は小面積でかつ歩行の極端に少ない場所。
※11:ロールカーベットの一部分品は、全面接着工法での施工はできません。詳細は各製品頁をご参照下さい。